

ANWENDUNG BETONHART H




Betonhart H | 10L

Betonhart H ist ein anwendungsfertiges oder auch verdünnbares Einkomponenten-Produkt mit festigender und verdichtender Wirkung auf die Betonoberfläche und integriertem Basisfleckschutz. Die Hohlräume (Poren/Kapillaren) werden verfüllt und führen spontan zu einer Verdichtung der Oberflächen von zementhaltigen Werkstoffen. Das Ergebnis: Verdichtung und Festigung = Schmutzabweisung. Außerdem erfolgt eine effektive Staubbildung und Abriebschutz-Verbesserung.


Besondere Merkmale

Integrierter Basisfleckschutz
Nimmt weniger Wasser auf, wobei Oberfläche diffusionsoffen bleibt
Verhindert Staubbildung vom Fußboden




Der Verbrauch liegt bei ca. 0,1 – 0,2 kg pro m² je nach Untergrund.

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +10 und +25° liegen.



Auf die „Pro Clean“ grundgereinigte trockene Fläche **Betonhart H** mittels Drucksprühpumpe gleichmäßig auftragen.



Anschließend das Produkt (**Betonhart H**) mit einem Microfasermop verteilen (Bahnweise) und einziehen lassen.

Pfützenbildung und überschüssiges Material ist zu vermeiden.



Bitte darauf achten, dass die verarbeitete Fläche nicht betreten wird! Evtl. je nach Saugfähigkeit des Bodens wiederholen bis die Sättigung des Bodens* erreicht ist!

*Die Sättigung der Oberfläche ist erreicht, wenn der Bodenbelag nicht mehr benetzt ist. Die Sättigung des Bodens ist abhängig von mehreren Faktoren! Bitte gehen Sie auf unser geschultes Fachpersonal zu.



Es sollte eine vollständige **Trocknungszeit** der fertig behandelten Oberfläche bei Raumtemperatur von **24 Stunden** berücksichtigt werden.

Der Boden ist erst nach ca. **24 Stunden** begehbar!

3-STUFIGER PROZESS FÜR REINIGUNG & SCHUTZ DES BODENS

- 1 Die Grundreinigung mit Schwamborn Pro Clean**
Die Grundvoraussetzung für die Weiterverarbeitung des Bodens ist immer eine gründliche Grundreinigung des Bodens mit Schwamborn Pro Clean.
- 2 Langfristschutz mit Schwamborn Produkte der WISA-Linie**
Die Produkte der WISA-Linie machen die Böden langfristig unempfindlich und verringern das Eindringen von Wasser, Ölen und sonstigen Flüssigkeiten.
- 3 Die Unterhaltsreinigung mit PROTECT-Steinseife**
In der Unterhaltsreinigung bzw. weiteren Pflege des Bodens, empfehlen wir die Schwamborn PROTECT-Steinseife (1:100).



⚠ ACHTUNG:

Vor der Bearbeitung evtl. vorhandene Fußbodenheizung rechtzeitig ausschalten.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Vor Frost schützen.

Verarbeitungstemperatur von Betonhart H muss zwischen + 10 und +25° betragen!

Allgemeiner Verbrauch liegt bei ca. 0,1 – 0,2 kg pro m² je nach Untergrund.

Ein Vorversuch ist immer empfehlenswert!

Bitte beachten Sie die Produktinfo auf dem Kanister.

Direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur vollständigen Aushärtung vermeiden.

Angrenzende Flächen sind zu schützen!

Geeignet für Innen- und Außenbereich!